



أجب على جميع الأسئلة الآتية

السؤال الأول (٢٠ درجة)

- بين الإجابات الصحيحة من الخاطئة من بين الآتي مع تصويب الخطأ:-
 - باستخدام الحد الأدنى من المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير والحد الأدنى المسموح بهما لمعايير النوعية للركام الصغير يعطي خلطة اقتصادية.
 - كلما زاد محتوى الاسمنت بالخلطة الخرسانية دل ذلك على أن هذه الخلطة صديقة للبيئة.
 - من المواد الضارة بالإضافات الكيميائية للخرسانة هي نسبة الكلوريدات والتي من المفروض أن لا تزيد عن حد معين لأنها تزيد من فرصة صدأ الحديد.
 - من خطوات تعيين ممانعة الخرسانة ذاتية الدمك للانفصال الحبيبي، تصب الخرسانة من الوعاء على منخل بفتحات مربعة مقاس (٥مم) وبعد دقيقتين يتم الهز ويحسب نسبة المر من المنخل والتي تعبر عن ممانعة الانفصال الحبيبي. هناك علاقة طردية بين عامل الدمك وقيمة الهبوط للخلطة الخرسانية.
 - يتم حساب مقاومة التماسك بين الخرسانة والحديد عند حمل اقتلاع يقابل انزلاق قدره (٢٥، ٠) مم بين السيخ والخرسانة.
 - يعد تقليل درجة حرارة الركام بالتظليل أو التبريد أفضل الطرق بالأجواء الباردة لتقليل درجة حرارة الخرسانة الطازجة.
 - يتم صب الخرسانة باستخدام ماسورة داخل الأعمدة بالدور الأرضي حتى لا يحدث الانفصال الحبيبي.
 - يتم الضغط على الجهاز تدريجياً حتى يصل اختراق الإبرة إلى ٢٥ مم من قاع الإناء عند إجراء اختبار تعيين زمن الشك الابتدائي والنهائي للخرسانة.
 - كلما زاد ضغط البخار المستخدم بمعالجة الخرسانة كلما قلت مدة دورة المعالجة للحصول على نفس درجة النضج.
 - يجب أن لا يقل معدل نضج الماء على سطح الخرسانة عن نصف كجم/م^٢ في الساعة طبقاً للمواصفات الأمريكية.
 - تعتبر الخرسانة ذاتية الدمك حالة ما كانت قيمة قطر الانسياب لها = ٥٢٠ مم طبقاً للمواصفات الأوروبية.
 - يتم حساب المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير على أساس أكبر قيمة من (٥/١) أصغر بعد بالقطع الخرساني أو ٤/٣ المسافة بين أسياخ التسليح أو ٣/١ سمك القطع الخرساني).
 - عامل الدمك للخرسانة الطازجة = وزن الخرسانة المدموكة كلياً ÷ وزن الخرسانة المدموكة جزئياً.
 - يعد نثر المواد الشمعية على الخرسانة من الوسائل المستخدمة لمعالجة الخرسانة.
 - باستخدام الحد الأقصى من المقاس الاعتيادي الأكبر للركام الكبير والحد الأدنى المسموح بهما لمعايير النوعية للركام الصغير يعطي خلطة اقتصادية.
 - كلما زاد محتوى الاسمنت بالخلطة الخرسانية دل ذلك على أن هذه الخلطة صديقة للبيئة.
 - ١٨- يتم قبول الخرسانة ذاتية الدمك عندما تكون قياسات اختبار $L-box \geq 0,25$ طبقاً للمواصفات الأوروبية.
 - ١٩- الحد الأدنى لمحتوى الاسمنت بالخلطة الخرسانية للعناصر ذات الأسطح المسام = ٣٩٠ كجم.
 - ٢٠- مدة معالجة الخرسانة تعادل ٧ أيام في حالة استخدام أسمنت منخفض الحرارة في جو درجة حرارته ١٢ درجات مئوية ونسبة رطوبة ٤٠% طبقاً للمواصفات البريطانية BS.

السؤال الثاني (٢٠ درجة)

أ) المطلوب تسليم عناصر إنشائية من الخرسانة الجاهزة بعد مدة (١٠) ساعات على الأكثر، بين مع الرسم دورة المعالجة بالبخار تحت الضغط الجوي العالي لهذه العناصر علماً بأن نضج الخرسانة المطلوبة = ١٢٠٠ درجة . ساعة (١٠ درجات)

ب) النتائج التالية هي نتائج اختبارات الخرسانة الطازجة لخلطة خرسانية والمطلوب وضع الخاصية المناسبة أمام كل نتيجة


(١٠ درجات)	١٠٠%	٧٠%	١٢٠%	٤ مم	٨ ساعات	٥%	٢٠٠ جم ٢م	ساعة	٤ ثانية	٥٥٠ مم
مبتل	مبتل	عالية جداً	٣م	٢٣٠٠ كجم	٣م	عالية جداً	٣م	٢٣٠٠ كجم	٣م	٧٠%

السؤال الثالث (٣٥ درجة)


(أ) صمم خلطة خرسانية تتميز بمقاومتها العالية لصدا الحديد وذلك باستخدام طريقة الحجم المطلق مع حساب كميات المواد المطلوبة لصب أساسات مبنى حجمها ٢٠٠ م^٣ من الخرسانة في ظروف متوسطة من التجمد والذوبان، إذا علمت أن، مقاومة الضغط المستهدفة ٣٠ ميجا بسكال، توافر الإضافات من الهواء المحبوس بجرعة ١ جم/كجم من المواد الإسمنتية (توليد ٦ % هواء محبوس) ، وغبار السيلكا فوم، مطحون السلاج (Slag)، الفلاي آش، والسوبر بلاستييزر المخفض لماء الخلط بنسبة ١٥% بجرعة ١,٥% من المواد الإسمنتية، الوسط المحيط يحتوي على أملاح الكبريتات بنسبة ٢% في ظروف قاسية جدا، المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير = ١٢,٥ مم، معايير النعومة للركام الصغير = ٢,٦، الصب بالمضخات الخرسانية، الانحراف المعياري للبيانات الحقلية بالموقع = ٤ ميجا بسكال (عدد النتائج = ٢٠) مع فرض أية بيانات أخرى تحتاجها لتصميم الخلطة.

(ب) ضع العناوين المناسبة لجميع المحاور بالأشكال التالية موضحا العلاقة بين المحورين مع كتابة تعليق مناسب للصور الآتية:-
(١٠ درجات)


شكل (٢)




شكل (٥)




شكل (١)



شكل (٤)



شكل (٣)



الصف الثانية مدني
العام الدراسي ٢٠١٣
زمن الامتحان الكلي للمادة : ٣ ساعات

خواص و مقاومة المواد

جامعة المنصورة
كلية الهندسة
قسم الهندسة الإنشائية

الجزء الثاني ٢٥ درجة – أجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: (٢٥ درجة)

أ – وضح بالمعادلات فقط (١٠ درجة):

١. تأثير المطر الحمضي على الخرسانة مسبباً تلفها.
٢. ميكانيكية تأثير مياه المجاري على الخرسانة.
٣. تعين معايير المرونة للخرسانة في الضغط والانحنا.
٤. صدا الحديد عن منطقة الأتود.
٥. كيفية تسبب كبريتات الصوديوم لتلف الخرسانة.

ب – علل لم يأتي (١٠ درجات):

١. الخرسانة ذات الانفاذية العالية تكون أكثر عرضة لفقد قوتيتها و بدأ عملية الصدا لحديد. تسليحها مقارنة بالخرسانة ذات النفاذية المنخفضة.
٢. تأثير الكبريتات على خرسانة المشات البحرية لا يكون مصحوباً بزيادة حجمية كما هو الحال في المشات الخرسانية المعرضة لتأثير الكبريتات من المياه الجوفية.
٣. في المشات الخرسانية المقامة حديثاً يكون لحديد التسليح حماية سلبية ضد الصدا.
٤. بعض أنواع الأسمنت يكون لها زيادة حجمية كبيرة بمرور الزمن يؤدي الي الاضرار بتعمل الخرسانة مع الزمن و ضعف معمرتها.
٥. الأسمنت الألو ميني أكثر مقاومة للكيمويات و لتأثير الحريق.

ج – اكتب المدلول الطمي لما يأتي (٥ درجات):

١. أقصى طاقة يتحملها الجسم من بداية التحميل و حتي الكسر.
٢. هي خاصية تحمل الخرسانة مع الزمن و مقاومتها لحوامل التلغ.
٣. هو النسبة بين معيار المرونة للصلب (E_s) و معيار المرونة للخرسانة (E_c).
٤. هو تفاعل يحدث في الخرسانة و هي في الحالة اللدنة قبل شكها و حصولها على أي مقاومة و سببه بخر المياه من سطح الخرسانة بسرعة.
٥. هو التفاعل زائد غير مرن يحدث بمرور الزمن تحت تأثير اجهاد ثابت.

السؤال الثاني: (٢٠ درجة):

لعمل تقرير هندسي عن مدى صلاحية الخرسانة المستخدمة في انشاء احدي المدارس المنفذة حديثاً تم استخراج عدد ٣ من القلوب خرسانية و اختيارها بالمعمل طبقا للطرق القياسية، و كذلك تم اجراء اختبار تحميل على أحد الأسقف باستخدام الرمل المتوفر بالموقع علماً بان المقاومة المميزة التي تم التصميم عليها ٣٠٠ كجم/سم^٢ و كانت بيانات النتائج كما يلي:

أولا اختبار القلب الخرساني:

رقم العينة	عينة (١)	عينة (٢)	عينة (٣)
قطر العينة (مم)	١٠٠	١٠٠	١٥٠
ارتفاع العينة (مم)	١٨٠	١٢٠	٢٥٠
العنصر الخرساني	عمود	عمود	سقف
أسياخ تسليح بالقلب الخرساني	لا يوجد	سبيخ واحد قطر ١٢ مم على سبيخين قطر ١٢ مم احدهما على بعد ٣ سم والاخر على بعد ٥ سم من نهايه القلب.	سبيخين قطر ١٢ مم احدهما على بعد ٣ سم والاخر على بعد ٥ سم من نهايه القلب.
حمل الانهيار (طن)	٢٩	٣٢	٧٠

ثانيا اختبار التحميل:

- مقاييس بلاطة السقف ٤٥ * ٥٥ * ١٥ سم
- الوزن الحجمي للرمل المستخدم يساوي ١٤٢ طن/م^٣
- الحمل الحي (L.L) الذي تم التصميم عليه ٤٠٠ كجم/م^٢


من فضلك انظر للخلف

- التنظيمية (cover) يساوي ٢٠٠ كجم/م^٢
 - أقصى سهم انحناء بعد ٢٤ ساعة من التحميل يساوي ٢,٨ مم
 - سهم الانحناء بعد ٢٤ ساعة من رفع الحمل يساوي ٠,٥ مم
- المطلوب: ١- حل نتائج الاختبارين و بين اذا كانت الخرسانة المستخدمة صالحة أم لا.
- ٢- احسب ارتفاع طبقة الرمل و كذلك الحجم الكلي له اللازم وضعه على السقف لتحقيق التحميل الكامل له.

السؤال الثالث (٢٠ درجة):

(١) (١٠ درجات):

كمرتان بسيطتان (Simple Beams) من معدن واحد لهما نفس المقطع بحر أحدهما مرة و نصف بحر الأخرى. أوجد النسبة بين الوزنين اللذين يسقطان على منتصفيهما من نفس الارتفاع بحيث يحدثان نفس سهم الانحناء بالكمرتين مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة سهم الانحناء صغيرا جدا مقارنة بارتفاع السقوط (يمكن إهماله). احسب أيضا النسبة بين الاجهاد الحادث في الكمرتين.



(ب) (١٠ درجات):

اختر منشأ خرساني متنفذ حديثا بطريقة الارتداد (شميديت) و ذلك بهدف التأكد من سلامة الخرسانة و الحكم على مستوى ضبط الجودة أثناء التنفيذ، فكانت النتائج كما يلي:

اتجاه المطرقة	رقم الارتداد (ط)	المفصر
	٣٠ - ٣١ - ١٩ - ٣١ - ٢٢ - ٢٨ - ٢٦ - ٢٩ - ٣٣ - ٤٥ - ٢٨ - ٣٢	أ- أعمدة الدور الأرضي
	٣٤ - ٣٥ - ٣٨ - ٤٨ - ٣٦ - ٣٤ - ٣٣ - ٣٥ - ٢٠ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٦	ب- سقف الدور الأرضي
	٣٢ - ٢٠ - ٣٣ - ٣٢ - ٣٦ - ٣٢ - ٤٥ - ٣٠ - ٢٩ - ٣١ - ٣١ - ٢٩ - ٣٠ - ٣٢	ج- كمرات الأرضي
	٢٨ - ٢٨ - ٢٦ - ٢٤ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٧ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٦	د- أرضية الدور الأول
	٢٨ - ١٧ - ٣١ - ٣٢ - ٢٩ - ٤٢ - ٣١ - ٣٢ - ٢٩ - ٢٩ - ٣٠ - ٣٢	هـ- أعمدة الدور الأول

فإذا كانت مقاومة الضغط (ق٢٨) المقاسة بهذه الطريقة تأتي من العلاقة ق٢٨ = ١٧ط - ٢٥٠ كجم/سم^٢ و ذلك في الوضع الأفقي للمطرقة، حيث "ط" هي قراءة المطرقة. علما بأن تأثير اتجاه المطرقة على رقم الارتداد يقدر بحوالي $\pm ٦\%$ في حالة قراءة المطرقة بمقدار ٩٠° لأعلى و أسفل.

احسب قيمة مقاومة الضغط المتوسطة لكل عنصر انشائي على حده و كذلك المتوسط العام للمقاومة لجميع العناصر. ثم احسب قيمة المقاومة المميزة للخرسانة لهذا المنشأ. و وضح إذا ما كانت الخرسانة مقبولة أو مرفوضة إذا كانت المقاومة المستهدفة ٢٥٠ كجم/سم^٢.

مع تمنياتي بالتوفيق

أ.م.د ماجدة شحاتة

Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Cementing materials, kg/m ³ (lb/ft ³) ^a
37.5 (1½)	280 (470)
25 (1)	310 (520)
19 (¾)	320 (540)
12.5 (½)	350 (590)
9.5 (¾)	360 (610)

Compressive strength at 28 days, MPa	Water-cementitious materials ratio by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
45	0.38	0.30
40	0.42	0.34
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Bulk volume of dry-rodded coarse aggregate per unit volume of concrete for different fineness moduli of fine aggregate ^a			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (¾)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Number of tests ^a	Modification factor for standard deviation ^{**}
Less than 15	Use Table 9-11
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 or more	1.00

Slump, mm	Water, kilograms per cubic meter of concrete, for indicated sizes of aggregate ^a							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm ^{**}	75 mm ^{**}	150 mm ^{**}
	Non-air-entrained concrete							
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
	Air-entrained concrete							
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent, for level of exposure: [†]								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Severe exposure	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

Exposure condition	Maximum water-cementitious material ratio by mass for concrete	Minimum design compressive strength, f _c , MPa (psi)
Concrete protected from exposure to freezing and thawing, application of deicing chemicals, or aggressive substances	Select water-cementitious material ratio on basis of strength, workability, and finishing needs	Select strength based on structural requirements
Concrete intended to have low permeability when exposed to water	0.50	28 (4000)
Concrete exposed to freezing and thawing in a moist condition or deicers	0.45	31 (4500)
For corrosion protection for reinforced concrete exposed to chlorides from deicing salts, salt water, brackish water, seawater, or spray from these sources	0.40	35 (5000)

Adapted from ACI 318 (2002).

Sulfate exposure	Water-soluble sulfate (SO ₄) in soil, percent by mass ^a	Sulfate (SO ₄) in water, ppm ^a	Cement type ^{**}	Maximum water-cementitious material ratio, by mass	Minimum design compressive strength, f _c , MPa (psi)
Negligible	Less than 0.10	Less than 150	No special type required	—	—
Moderate [†]	0.10 to 0.20	150 to 1500	II, MS, IP(MS), IS(MS), P(MS), IP(M)(MS), IS(M)(MS)	0.50	28 (4000)
Severe	0.20 to 2.00	1500 to 10,000	V, HS	0.45	31 (4500)
Very severe	Over 2.00	Over 10,000	V, HS	0.40	35 (5000)

مع أطيب تمنياتي بالتوفيق والتفوق

(أستاذ المادة) / د. محمد يسري الشيخ