

## تأثير إضافة (Ag+Cu) لسبائك (Al-5%Si) على دراسة التآكل

عباس عبد الله أحمد الدليمي زغلول عبد الله عبد الدايم

جامعة قاريونس - بنغازي - الجماهيرية العربية الليبية

### الملخص

انتشر في السنوات الأخيرة استخدام سبائك AL-Si في العديد من المجالات مثل التطبيقات العسكرية وصناعة السيارات والطيران والصناعات الهندسية العامة، ويعزى هذا الانتشار لخصائصها الجيدة متمثلة في المقاومة العالية للتآكل وانخفاض مقاومة التمدد الحراري والسيولة الجيدة والمثانة العالية بالنسبة إلى النسبة الوزنية ومقاومة التآكلات الكيميائية الجيدة والسبائك، وتعتبر سبائك AL-Si مكونة من جسيمات مرسومة حيث تعمل جسيمات السليكون كعامل تقوية، ويعتمد سلوك التآكل لهذه السبائك على مجموعة من العوامل مثل شكل الجسيم والتركيب والتوزيع الدقيق للمكونات بالإضافة إلى ظروف العمل وسرعة الانزلاق ودرجة الحرارة المحيطة، ويعتمد وجود عنصر السليكون كعنصر سبائك على مقدار وشكل كثيف على مقدار وشكل الأطوار الأيوونيكية والتي تتأثر بدورها بعدة عوامل مثل شكل الجسيم والتركيب والتوزيع الدقيق للمكونات بالإضافة إلى ظروف الاستخدام متمثلة أيضاً في العمل وسرعة الانزلاق ودرجة الحرارة المحيطة، ويعتمد وجود عنصر السليكون كعنصر سبائك على مقدار وشكل الأطوار الأيوونيكية والتي تتأثر بدورها بعدة عوامل مثل معدل التبريد والتحسينات وطور السليكون في الأيوونيك والمهام جداً في آلية التآكل، وقد تبين من الدراسات السابقة أن سبائك الألمنيوم-سليكون ذات الشكل المنتظم تمتلك مقاومة عالية للتآكل وترجع هذه التحسينات إلى إضافة Cu,Fe,Mg,Ni,Sn,Ag حيث تؤثر هذه العناصر على المطيلية وعساوة الكسر.

ويهدف هذا البحث إلى بيان تأثير إضافة Ag+Cu بحسب مختلافة على التركيب الدقيق والصلادة ومعدل التآكل ومقاومة التآكل لسبائك Al-5%Si تحت ظروف الانزلاق الجاف، والعينات الاسطوانية التي تم اختبارها على قرص مصنوع من الفولاذ المقسى HRC50 وقد تم إجراء اختبار التآكل باستخدام عدة أحجام تتراوح قيمها بين ٢,٢ إلى ١٢ نيوتن وعند فترات زمنية ثابتة ٣٠ دقيقة أما معدل التآكل فقد تم بالانزلاق الجاف باستخدام طريقة pin-on-disk وقد تبين من التجارب العملية أن معدل التآكل يعتمد على عدة متغيرات منها الحمل والتركيب ونسبة العناصر المضافة.

In recent years, the cast AL-Si alloys have found a widespread use as a tribological component in many applications such as military, automotive, aerospace and general engineering industries. This due to its good properties such as high wear resistance, low coefficient of thermal expansion, good fluidity, high strength-to-weight ratio, good corrosion resistance and castability. Al-Si casting alloys can be considered as particulate metal matrix composites, where the Si particles the role of the reinforcing agent. The wear behavior of these alloys depends on a number of material related parameters, i.e., shape, size, composition and distribution of micro constituents in addition to the service conditions such as load, sliding speed, temperature environment. The presence of silicon as alloying elements in these alloys improves wear resistance. The properties of these alloys strongly depend on the amount and morphology of the eutectic phases, which are affected by various variables including cooling rate and modification. Distribution of the silicon phase in eutectic is very important on wear mechanism. Previous studies showed that alloys with Al-Si as regular shape have high wear resistance. This modification is necessarily made by adding alloying elements like Cu,Mg,Fe,Ni,Ag,Sn and these elements affect ductility and fracture toughness.

This paper studies the effect of Ag+Cu addition at different percentages on the microstructures, hardness, wear rate and wear resistance on the Al-5%Si, under dry sliding conditions. The pin specimens are tested against disk was made from hard steel (HRC50). The wear test is conducted using different wear load ranging from 2.2-12 N and constant duration test (30 min), where the sliding wear rate is based on pin-on-disk test method. The experimental results showed that the wear rate depends on different parameters such as loads, compositions and the percent of additional elements.

## ٢-٢. التراكيب المجهرية Microstructures

الstrukturen التراكيب المجهرية لعينات المنيوم-سليكون تم إظهارها باستخدام الطريقة التقليدية بتحضير العينات حيث تم أظهرها البنية الدقيقة باستخدام المظهر  $1\text{Vol } \% \text{HF}$ . وبين الشكل (١) التراكيب المجهرية لهذه السبائك.

## ٣. الاختبارات التجريبية Experimental Procedure

تم اختبار عينات السبائك باستخدام جهاز (pin-on-disc) تحت ظروف الانزلاق الجاف على قرص من الفولاذ المقسى الذي صلادته (HRC 50) كما مبين بالشكل (٢). ومن ثم حساب معدلات البلي من مقدار الوزن المفقود ( $W = \text{Gram}$ ) بعد الاختبار، وكانت سرعة الدوران ( $N = 1450 \text{ RPM}$ ) ومسافة الانزلاق ( $d = 16 \text{ Cm}$ ) وعند فترات زمنية ثابتة ( $t = 30 \text{ min}$ ) وكانت كثافة العينات ( $\rho = 2.5-2.6 \text{ Gm/Cm}^3$ ) وباستخدام المعادلة الآتية [١٧,١٨]

$$\text{Wear Rate} = \frac{W}{2\pi N d t} \text{ Cm}^3 / \text{Cm} \quad (I)$$

وكذلك تم قياس الصلادة للسبائك المختلفة على جهاز روکوبل الروسي الصنع باستخدام مقياس (HRA).

## ٤. النتائج والمناقشة Results and Discussion

لقد تم رسم العلاقة بين الحمل ( $N$ ) ومعدلات البلي لسبائك (Al-Si) باستخدام المعادلة السابقة عند أحصار مختلفة كما مبين بالشكل (٣). وكذلك تم رسم العلاقة بين الصلادة بين هذه السبائك مع معدلات البلي شكل (٤) والصلادة ومقاومة البلي شكل (٥).

## ٤-١. دراسة البنية الدقيقة Microstructures Study

يبين الشكل (١) التركيب الدقيق للسبائك المستخدمة في اختبارات البلي، حيث يلاحظ من الشكل (١-a) التركيب الدقيق لهذه السيكة حيث تظهر حبيبات السليكون موزعة بشكل عشوائي في أرضية من الإيوتكتك (Al-Si) وكذلك وجود مطحون فوق الإشباع من الألمنيوم و النحاس (CuAl12) بكميات قليلة تحيط بالحدود البلورية أما بالنسبة للسبائك (١-b), (١-c), (١-d) حيث يظهر التركيب الدقيق لها إنها عبارة عن إيوتكتك (Al-Si) وصفائح السليكون الموزعة بشكل عشوائي مع محاليل فوق الإشباع من (CuAl12) و (CuAg) تزداد شبكتها مع زيادة نسبة الفضة وهي موزعة بشكل شجريي بياني (interdendritic) تحيط بالحدود البلورية للإيوتكتك لسيكة (Al-5%Si) والتي لها تأثير سلبي على زيادة البلي لهذه السبائك.

## ٤-٢. تأثير إضافة الفضة على معدل البلي

يوضح الشكل (٣) تأثير إضافة عنصر الفضة على معدل البلي عند أحصار مختلفة على سبيكة (Al-5%Si) المستخدمة في محركات الاحتراق الداخلي حيث تكون نسبة السليكون فيها بحدود (5%) لكون هذه السيكة ذات عساوة (toughness) لتتحمل الصدمات حيث نلاحظ إنه مع زيادة نسبة الفضة يؤدي إلى زيادة ترسيب المحاليل فوق الإشباع

## ١. المقدمة Introduction

تعتبر سبائك الألمنيوم من السبائك المهمة والتي تم استخدامها في صناعات مختلفة ومنها صناعة السيارات وذلك لقليل الوقود والوقاية من استهلاك التأكلات حيث حل محل حديد الزهر والفولاذ وذلك لخاصيتها في صناعة المسوكيات المعدنة الشكل حيث تمتاز بسيولتها العالية والأنكماش القليل أثناء التجمد وقلة ميلها إلى تكون التشغقات الساخنة والخواص الميكانيكية العالية و مقاومتها ضد الصدأ جعلتها تستخدم لتصنيع أجزاء مهمة منها مثل الكباسات (pistons). ومتشار هذه السيكة بمقاومتها العالية للبلي ، حيث تمت دراسته بصورة تفصيلية وذلك للحد منه والمتغيرات التي تؤثر به [١,٢,٣,٤,٥] ولسيطرة عليه لتحديد آلية البلي [٦,٧,٨] وذلك بتطوير سبائك ذات مقاومة عالية [٩,١٠] ومن هذه السبائك هي (Al-Si) المقاومة للانزلاق الجاف والمزيت . ولقد أجريت متغيرات عديدة منها المجانسة على سبيكة (Al-14%Si) لبيان تأثيرها على خاصية البلي تحت ظروف الانزلاق الجاف [٥] ، وقد ثبت من الدراسة إن المجانسة عند مائة ساعة تحسن من خاصية البلي ، وكذلك تم استخدام تقنيات المساحيق التكنولوجية بتحويل سبائك الألمنيوم إلى مساحيق وإضافة عنصر الفضة إليها بنسبة أقل من (23 Wt%) [١١,١٢] وقد استنتجوا إن تأثير زمن التلبيد كلما زاد كلما قلت مقاومة السيكة للتآكل ، وإن إضافة عنصر الفضة إلى السبائك الثلاثية التي تحتوي على (Al-Cu-Mg) يؤدي إلى ترسيب طور ( $\Theta$ ) [١٤] ، وإن إضافة بعض العناصر ومنها الفضة يعتمد على تركيزها والذي يدوره يؤثر على سلوك سبائك الألمنيوم بشكل سلبي أو إيجابي [١٥,١٦]. وقد تم في هذا البحث دراسة سبائك الألمنيوم-سليكون (Al-Si) تحت الإيوتكتك (hypoeutectic) وذلك بإضافة عنصر الفضة إليها بنسبة مختلفة لبيان تأثيره على تآكل البلي وكانت العينات كما سبكت (as-cast) وبدون أي معالجة حرارية.

## ٢. المواد Materials

السيكة الذي تم اختبارها هي سبيكة المنيوم - سليكون (Al-Si) تحت الإيوتكتك وأضيف إليها عنصر الفضة والنحاس وكان التركيب الكيمياوي لهذه السبائك كما مبين بالجدول (١) جدول (١) تركيب السبائك التي تم اختبارها.

No of specimens	Si	Cu	Ag	Al
1	5%	0.2		Remaining
2	5%	2.2%	2%	Remaining
3	5%	2.2%	4%	Remaining
4	5%	2.2%	6%	Remaining

## ٤-١. طريقة إنتاج العينات Process of Specimens Production

تم إنتاج عينات سبائك المنيوم - سليكون وذلك بصهر خاماتها في فرن كهربائي ومن ثم سباكتها بطريقة السباكة الرملية على شكل أعمدة طولها 10 cm وقطر 1.2 cm ثم خرطت إلى القطر 1 cm وقطعت إلى عينات طول كل منها 2.7 cm

عباس عبد الله احمد الدليمي - زغلول عبد الله عبد الدايم "تأثير إضافة (Ag+Cu) لسيكة (Al-5%Si) على دراسة البلي"\*

تقليل الصلاة مع زيادة نسبة الفضة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات البليان لهذه السبائك مع انخفاض الصلاة لها شكل (٤). وإن انخفاض مقاومة البلي (١ / معدل البلي) لهذه السبائك تقل مع انخفاض الصلاة لها شكل (٥).

حول الحدود البلورية ذات التوزيع الشجيري والتي لأن تلك توافق بينها وبين الايوتكنك لذلك نلاحظ مع زيادة إضافة عنصر الفضة يؤدي إلى زيادة البلي وإن ترتيب المحاليل فوق الإشباع من (CuAl2) و (CuAg) يؤدي بدوره إلى



Fig. (1-a) Al-5%Si (20X)




Fig. (1-b) Al-5%Si+2%Ag+2.2Cu (20X)




Fig. (1-c) Al-5%Si+4%Ag+2.2%Cu (20X)





Fig. (1-d) (20X) Al-5%Si+6%Ag+2.2%Cu

شكل (١) التركيب الدقيق للعينات المختبرة



شكل (٢) يبين جهاز (pin-on-disc)




Fig. 3. Wear rate of Al-5%Si with Ag alloy against steel disc with different loads.




Fig. 4. Wear rate of Al-5%Si with Ag alloy as function of hardness at load 12 N.




Fig. 5. Wear resistance as function of hardness at load 12 N.

٣. مقاومة البلي تتحفظ للسيبيكة (Al-5%Si) مع زيادة إضافة نسبة عنصر الفضة إليها.
٤. إضافة عنصر الفضة الثنين إلى سبيكة (Al-5%Si) أدى إلى تقليل مقاومتها للصدأ (اللتاكساد) بشكل واضح وذلك بزيادة اسودادها.

#### ٥. الاستنتاجات Conclusions

١. معدل البلي للسيبيكة (AL-%Si) يزداد مع زيادة إضافة نسبة عنصر الفضة إليها  $[0.35-41] * 10^{10}$  عند حمل مقداره ١٠ نيوتن.
٢. الصلادة للسيبيكة (Al-5%Si) تقل مع زيادة إضافة نسبة عنصر الفضة إليها (57 HRA-30 HRA).

## 6. References المراجع

- [1] A.K. Prasada Rao, KDas,B.S. Murty, M. Chakraborty, "Microstructure and Wear behavior of hypoeutectic Al-Si alloy (LM25) grain refined and modified with Al-Ti-C-Si Master alloy", Wear, Vol.261, (2006), PP.133-139.
- [2] R. S. Anesh, D. K. Dwivedi, "Influence of Silicon (Wt %) and Heat treatment on the abrasive wear behavior of cast Al-Si Mg alloy ", Mater. Sci. Eng. A 408 (2005) PP.274-280.
- [3] S. Sawla and S.Das, "Combined effect of reinforcement and heat treatment on the two body abrasive wear of aluminum alloy and aluminum particle composites", Wear 257 (5-6) 9 (2004), PP 555-561.
- [4] Dwivedi.D.K. "Sliding temperature and Wear behavior of cast Al-Si base alloy", Mater. Sci.Technol.19 (8) (2003) PP.1091-1096.
- [5] A. A. ALdullmey and R.S.Yassen, "Microstructure and Adhesive studies of homogenized Al-14Wt% Si.", Scientific Journal Published, University of Technology (1996).
- [6] A. A. ALdullmey, G, Abu Raya, A. E.Nassef, R. El-Seoudy, "Wear Characteristic of Homogenized Al-14% Si alloy", The 7<sup>th</sup> International Conference of the Egyptian Society of Tribology, 27-28 December 2006, Faculty of Engineering, Cairo University, Egypt.
- [7] E.C.Ludema. ASTM STP 615 (1976) 49.
- [8.] J.F. Archard and W.Hirst, Proce, Roy, Soc., A 236 (1956) 397.
- [9] H.Chen, Z .Chang, J. Lu and H.Lin, Wear 166 (1993) 197.
- [10] H.Torabian, J.P. Pathak and S.N.Tiwari, Wear, 172 (1959) 295.
- [11] M. A. More, Tribology Int., 12 (1979) 293.
- [12] A.J. McAlister, Binary Alloy Phase Diagram, ASM, Metals Park, Ohio, (1986), 3-4.
- [13] D.P. Bishop, "Diffusion-Based Micro alloying Via Reaction Sintering," , PhD Thesis, Technical University of Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia, Canada (1998).