

THE MECHANICAL PROPERTIES OF NEEDLE PUNCHED FABRICS
BY USING MECHANICAL OR ELECTRICAL MODELS.

الخواص الميكانيكية للاقشة الغير منسوجة باستخدام نموذج ميكانيكي أو كهربائي .

Dr. Adel El-Hadidy

Textile Engineering Dept., Mansoura University.

ABSTRACT:

The mechanical properties for mechanically punched N.W. fabrics could be represented by high degree of accuracy by using mechanical model or equivalent electric model.

The mechanical models are composed from elements that differ in number and order (or arrangement) according to the properties to be represented and are often a spring to describe complete elasticity and a dash pot to describe the complete plasticity.

In the present work given the relationships are given to be used for the conversion from mechanical models to electric models, because the analysis of electric circuits is always much easier than that of equivalent mechanical models.

The results obtained in this work for N.W. fabrics proved that the stress-strain relationship is not sufficient enough to describe the mechanical behaviour of these fabrics, therefore it is necessary to study the effect of time, this is what known as creep, then its behaviour is measured after unloading, this is known as relaxation.

1. INTRODUCTION

مقدمة :

نقطة البدء في هذا البحث هي محاولة ايجاد تواجد التشابه (analogy) بين النماذج الميكانيكية والكهربائية التي يمكن الاستفادة بها في حل المشاكل المتعلقة بخواص الاقشة الغير منسوجة .

ايضا في هذا البحث محاولة لتخليص المشكلة التي تحت الدراسة الاساليب العلمية والتكنولوجية المؤثرة، الموديلات الرياضية المقترنة ، التشابه بين الموديلات الميكانيكية أو الكهربائية المستخدمة لوصف سلوك الاقشة الغير منسوجة ميكانيكيا .

ويهدف هذا البحث الى اثبات أن خواص القماش الغير منسوج ميكانيكيا كنظام حقيقي (AS) والانحراف الحادث فيه بسبب اجهاده يمكن وصفه رياضيا في صورة موديل طبعي (PM) ويمكن بدوره تشبیه بالتشوه الحادث في البكرات (A) وتسجيل الشاهدات أنتا، اجهاد القماش (O) ونهايات هنا بتسجيل الاستطالة في مرحلتي الحمل رفع الحمل (M) لنحصل على دلائل التحليل (SA) ويمكن نقرح الموديل الرياضي (MM) الذي يصف هذه الخواص وتقارن خواص الموديل المقترن بخواص القماش الحقيقي (C) خطوات نظم التحليل يوضحها شكل ١ .

١٠- الخواص الميكانيكية للاقشة الغير منسوجة :

Mechanical Properties of Mechanically Bonded NW Fabrics

تعتبر الخواص الميكانيكية من أهم الخواص التي تحظى باهتمام كل من المنتجين والمستهلكين للاقشة، ومفهوم الخواص الميكانيكية يعني كل الخواص مجتمعة معاً، والاقشة اثناء

الاستخدام تتعرض للاجهادات بطرق متعددة تؤثر بلاشك في تركيبها الاصلي .
وغالبا تدرس العلاقة بين القوة المؤثرة على الاقمشة والتشوه الحادث فيها ، وهي علاقة معقدة اذ تعتمد على صفات طويل من التغيرات مثل التركيب الكيميائي والطبيعي للخامات النسيجية، خواص هذه الاليفات، طريقة التصنيع، درجة حرارة ورطوبة الاختبار، طريقة التحميل، سرعة التحميل وعموما يمكن تمثيل هذه المتغيرات رياضيا هكذا :-

$$\frac{G}{E} = \frac{C_1 G}{E^2} + \frac{C_2 E}{t^2}, \quad t, E, G, C_1, C_2 = \text{Constant} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

حيث

$$\frac{G}{E} = \text{تغیر الحمل الواقع} , \quad \frac{E}{G} = \text{معدل تغیر الحمل الواقع} , \quad \frac{G}{t^2} = \text{سرعة التشوه} ,$$

التغیر في سرعة التحميل ، G = كمية تصف طريقة وضع الحمل ، t = الزمن ، E = درجة الحرارة ، θ = معامل يصف تركيب الشعيرات ، C = معامل يصف تركيب القماش ، C ثابت يصف شروط بدء الحركة، كما أن الخواص الميكانيكية تعتمد ايضا على خواص آخرى مثل (الخواص الكهربائية، الخواص الحرارية، الخواص المجهريّة، الخواص الناتجة من دمى أو منها مع الآخر) .

وعلى ذلك فإنه من الصعب علينا تصميم أقمشة غير منسوجة لها أقصى قيمة لا ي من هذه الخواص (ان ذلك يفسد ويصل بقيم أخرى الى نهايتها الصفرى) والتي يقل بعض منها أو يكاد ينعدم .

ومنعا للتمديد سوف تدرس المعادلة (1) بأخذ ٣ متغيرات فقط هي الاجهاد ، الانفعال ، الزمن وعليه تؤول المعادلة (1) الى الصورة التالية :-

$$F(G, E, t) = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

شكل (2) يوضح العلاقة بين المتغيرات الثلاثة في المعادلة (2) والذي يمكن منه دراسة العلاقة بين أي متغيرين من الثلاثة بتثبيت الآخر هكذا :-

$$F(G, t) = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

حيث يكون الاجهاد G ثابتا وهذه العلاقة معروفة باسم الزحف (Creep)

$$F(G, t) = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

حيث يكون الانفعال E ثابتا وهذه العلاقة معروفة باسم الارتخاء (Relaxation) والمعادلات ٣، ٤ يمكن استخدامها في تصميم موديل رياضي ميكانيكي أو كهربائي يصف السلوك الذي تسلكه هذه الاقمشة عند تعرضها للاجهاد .




Fig.(1): The stages of systems analysis /1/.
AS = Actual system, S = System, PM = Physical model
A = Analogy, O = Observations, M = Measurements,
SA = Signal analysis, MM = Mathematical model,
SIM = Simulation, C = Comparison.




Fig.(2-a,b &c): Indicates the relationship between stress σ , strain ϵ , and time t schematically./2/

٢٠١ - الموديلات الميكانيكية (الكهربائية) للاقصنة الغير منسوجة:
The Mechanical and/or Electrical Models for Non-Woven Fabrics

أثبتت الدراسات ^٣ التباين الذي يمكن حدوثه بين الاقصنة الغير منسوجة والبوليسترات في حدود مجال خواص الارتخاء حيث أجهدت عينة من القماش الغير منسوج (لم يسبق إجهادها) في حدود الشد ثم تركت لتتمدد ثانية بعد زمن معين وأمكن تقسيم كثبة الانفعال إلى ثلاثة أقسام هي:-

- ١- انفعال على المرونة
- ٢- انفعال متوسط
- ٣- انفعال قوي

ولكن يمكن وصف سلوك الاقصنة الغير منسوجة خلال اقسام الانفعال الثلاثة السابقة وذلك باقتراح موديل ميكانيكي أو كهربائي فإنه من الأفضل التعرف على مكونات أي موديل.

جدول (١) يوضح العناصر التي يتكون منها أي موديل مفتح

أــ بالنسبة للمواد بلاستيكية

للحصف الانفعالي عالي المرونة، والمرن

لتصف الانفعال اللندن

لهم في كل لحظة المساعدة



بالتسبة للنوع بحسب الكثافة

$x = IR$ (5) حيث I التيار
 $i = c \frac{dx}{dt}$ (6) الكثافه
 $x = L \frac{di}{dt}$ (7) التدفق

$$i = c \cdot d x/dt \quad (6)$$

34/45 (7)

$$\dot{x} = L \frac{dx}{dt} \quad (7)$$

٢٠١- التفاقة بين الموديلات الميكانيكية والكهربائية:

The Similarity Between the Mechanical and Electrical Models

لسهولة حل الدوائر الكهربائية يكثر تحويل الموديلات الميكانيكية إلى موديل مكاني: كهربائي على أساس أن الشحنة على المكثف وتشبه معامل المرونة العالى E_{he} ، المقاومة المادية R تشبة معامل التردد ω ، وسعة المكثف C تشبة معامل المرونة E .

ويوجد نظاماً للتشابه بين الموديلات الكهربائية يوضحها جدول (٢) ^٣

| | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| ٤ فرق الجهد | q الشحنة | ٦ الانفعال |
| I التيار | E فرق الجهد | ٥ الاجهاد |
| R مقاومة | C السعة | ٣ معامل المرونة |
| C السعة | R المقاومة | ٢ معامل الزوجة |
| | L المانع | ١ انكماش |
| | I التيار | ٧ السرعه |

و للتوجيه من نظام الى آخر تستخدم العلاقات التالية

$$\Sigma = \Im \tilde{\sigma} \quad (8)$$

$$q = C \cdot \varepsilon \quad (9)$$

$$E = I \cdot R \quad (10)$$

$$\bar{G} = \Im \frac{d \mathcal{E}}{dt} \quad (11)$$

قانون کولب

قازون ۱۰

فانسون نیوتن

$$\mathbf{E} = \mathbf{L} \cdot \frac{d\mathbf{I}}{dt} \quad (12)$$

قانون هنري

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i, \mathbf{I} = \sum_{i=1}^n \mathbf{I}_i \quad (13)$$

$$\mathbf{G} = m \cdot \frac{d^2 \mathbf{E}}{dt^2} \quad (14)$$


$$= m \cdot \frac{dv}{dt} \quad (15)$$

شكل (٣) يوضح موديل ميكانيكي والموديل الكهربائي المكافئ، له ومنه نجد أن:

القاومة R_M تمايل

K (inverse of spring constant) C_M السعة

المانع L_M تمايل الكتلة m



في ملحق هذا البحث (Appindex) عرض لأكثر الموديلات الميكانيكية والكهربائية المكافئة لها المعروفة والمفترضة.

٤٠ - خواص الارتخاء Relaxation Properties

من المعروف أن الأجسام ثامة المرونة تخضع مباشرة لقانون هوك حيث يتتناسب الإجهاد σ والانفعال ϵ عند أي لحظة t . وعلى ذلك فإن تأثير الزمن لا وجود له .

والارتخاء هو العملية التي يتم فيها انتقال المادة (NW) من حالة عدم الاستقرار إلى حالة الاستقرار والتي تحتاج إلى زمن ربما يصل إلى عدة أيام أو عدة شهور .

قيمت خواص الارتخاء للأقمشة الغير منسوجة بنفس الطريقة التي سبق اتباعها عند تقييم خواص البوليمرات ٢ ، ٤ ، ٥ وذلك باتباع الآتي :-

- ١- تعين قيم الانفعال للأقمشة الغير منسوجة عند تعرضها لحمل ثابت مع الزمن .
- ٢- تعين قيم الارتخاء للأقمشة الغير منسوجة بعد رفع الحمل كدالة مع الزمن .

٢. الجزء النظري: The Theoretical Part

عند قياس استطالة (elongation) عينات من الاقصنة الغير منسوجة معرضة لحمل ثابت على فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن ملاحظة الآتي:-

بفرض أن طول العينة الاصلي L_0 ، والطول النهائي L_k
فإن الاستطالة ϵ يمكن حسابها من المعادلة (16) حيث

$$\epsilon = L_k - L_0 \quad \dots \dots \dots (16)$$

والاستطالة السابقة ϵ تنقسم إلى ثلاثة اقسام: ϵ_{he} (الاستطالة عالية المرونة)، ϵ_e (استطالة المرونة)، ϵ_p (استطالة اللدونة) وعليه يكون:-

$$\epsilon = \epsilon_{he} + \epsilon_e + \epsilon_p \quad \dots \dots \dots (17)$$

وبقسمة المعادلة (17) على طول العينة الاصلي L نحصل على :

$$1 = \frac{\epsilon_{he}}{L} + \frac{\epsilon_e}{L} + \frac{\epsilon_p}{L}$$

$$\text{i.e. } 1 = D_{he} + D_e + D_p \quad \dots \dots \dots (18)$$

D_{he} هي نصيب المرونة العالية من الانفعال الكلى

D_e هي نصيب المرونة من الانفعال الكا

D_p هي نصيب اللدونة من الانفعال الكا

ولكن جرت العادة على أن تسب الاستطالة الكلية إلى الطول الاصلي وعليه بقسمة المعادلة (17) على L_0 نجد أن:

$$\frac{\epsilon}{L_0} = \frac{\epsilon_{he}}{L_0} + \frac{\epsilon_e}{L_0} + \frac{\epsilon_p}{L_0}$$

$$\text{i.e. } \epsilon_{he} + \epsilon_e + \epsilon_p = \epsilon \quad \dots \dots \dots (19)$$

حيث:

ϵ_{he} تمثل الانفعال النسبي في مرحلة المرونة العالية،

ϵ_e تمثل الانفعال النسبي في مرحلة المرونة،

ϵ_p تمثل الانفعال النسبي في مرحلة اللدونة.

ومن وجة نظر الاستطالة فان:-

$$\epsilon_{he} = L_1 - L_2 \quad \dots \dots \dots (20)$$

$$\epsilon_e = L_2 - L_3 \quad \dots \dots \dots (21)$$

$$\epsilon_p = L_3 - L_0 \quad \dots \dots \dots (22)$$

حيث:

- ١١ = طول العينة بعد فترة زمنية اختيارية من وضع الحمل
- ١٢ = طول العينة مباشرة عند رفع الحمل (نهاية فترة التحميل)
- ١٣ = طول العينة بعد فترة اختيارية من رفع الحمل.

٤- الجزء المعمل:


٤-١ الخامات والطريقة المستخدمة عند الفحص:

عينتان من القماش الغير منسوج ميكانيكيا احدهما من شعيرات البولي استر (virgin) والأخرى مصنوعة من عوادم شعيرات البولي استر (waste)، طبقا للنظام التشكيقي القياسى^٧ اختبرت العينات في اتجاه القماش المستج على الماكينه بعرض وطول ١٠٠ مم.

هذه العينات كل على حده حملت بحمل ثابت (١٣٠٠ جم) لمدة ساعة ، سجلت الاستطالة فيها مرة كل دقيقتين ثم رفع الحمل وسجلت خواص الارتخاء ابضا مرة كل دقيقتين.

العينات عرضت للجو القياسى في المعمل ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ، $65 \pm 2\%$ رطوبة) شكل رقم (٤) يوضح رسميا تخطيطيا للتراكيبة المستخدمة عند قياس الاستطالة عند حمل ثابت وايضا خواص الارتخاء.

طبقا للمرجع^٧ اختير حمل الثد الاولى بمقدار (5 ± 5 نيوتن) وذلك للاقمشة الغير منسوجة حتى وزن 500 جم/م^٢ واختير (10 ± 10 نيوتن) للاقمشة الغير منسوجة التي كتلة المتر المربع لها فوق (500 جم/م^٢).



1- Load, 2- Non-Woven Fabric,
3- Scale, 4- Wood attachment.

Fig, (4)

٤. النتائج والمناقشة:

جدول رقم (٣) يوضح بعض الخواص الهمة للاقبضة الغير منسوجة المستخدمة في هذا البحث.

| النوع | كتافة التغزير (غرزة/سم ٢) | وزن المتر المربع السمك الطراوة معامل التعبئة (ج/م ٢) (م) (م) |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A قماش غير منسوج من (شعيرات لم يسبق استخدامها) | ١٠٠ | ٢٠٠ ١٠٠ ٤٥ |
| B قماش غير منسوج من (شعيرات سبق استخدامها) | ٦٠ | ٨٠٠ ١٢٢ ١٩ |

استخدم جهاز (Instron) في تعين العلاقة بين الحمل والاستطالة للعينات المختبرة تحت الظروف التالية:-

- ١- مدى القوة (٢٠ كجم)
- ٢- سرعة الفحص (٥٠ سم/دقيقة)
- ٣- سرعة الورقة (١٠ سم/دقيقة)

شكل (٥) يوضح العلاقة بين الحمل والاستطالة لكل من العينتين المختبرة والذي منه يمكن استخلاص النتائج التالية:-

(أ) المدى الاول: ($\propto - \propto$) Before the yield point

في هذا المدى نجد أن خواص الليزوجة للقماش (B) أقل منها للقماش (A) ملاحظة ان قوى الاحتكاك في هذه الحدود يمكن اهمالها اذا قورنت بكل من قيم E وان القماش B أكثر صلابة من القماش A لقرب الماس له من المحور الرأس.

(ب) المدى الثاني: ($\beta - \beta$) After the yield point

بالنسبة للقماش (A) نجد أن الانفعال بدأ بمعدل أكبر عما كان عليه قبل نقطه الخضوع مقارنة بسلوك القماش (B) وهذا يدل على أن مقدار التشوه اللدن للقماش A أكبر من نظيره B.

(ج) المدى الثالث: ($\beta - \beta$) بعد الخط

بالرغم من اختلاف معدل التشوه للقماش A عن B فإن أي زيادة جديدة في الانفعال الحالى في كلا العينتين - ترجع إلى تركيب القماش نفسه وظاهره (Orientation) للشعيرات المكونه لهم وأن الشغل اللازم لقطع العينة (A) أكبر من الشغل اللازم لقطع العينة (B).




Fig. (5); Shows the behavior of tensile properties of needle punched nonwoven fabrics, A = PES_s, B = PES_{waste}.

ولتكوين موديل يصف الخواص الاحتكاكية ، فإنه من الضروري دراسة سلوك العينات بعد رفع الحمل وللعينات السابقة الذكر فان موديل كلفن (شكل 6) يصلح لوصف سلوك القماشتين (A, B) . ويوضح شكل (7) تأثير تحمل كل من القماشتين الغير منسوجتين (A, B) بحمل ثابت مقداره (1300 ث جم) ولمدة ساعة ومنه يتضح ان العينات في البداية تستطيل بكمية كبيرة وبسرعة كبيرة ايضا ثم يقل معدل الاستطاله مع الزمن ، والذى يعرف بـ (time dependent elongation) والذى يسمى بالزحف ، وعندما يزال الحمل تعود بسرعة ثم ببطء ، واخيرا يتبقى جزء من الاستطاله الذى يعرف بـ (Permanent set) .

سلوك الاقمشة الغير منسوجة فى كل الاختبارين الحمل والاستطاله ، كذلك الارتخاء (شكل 7) ، ومقارنة قيم ϵ_{he} ، ϵ_p ، ϵ_e ، لكل من القماش الغير منسوج (A) بالغير منسوج (B) كما هو واضح من جدول رقم (٤) .




Fig.(6): Indicates schematically diagrams for mechanical and equivalent electrical model according to Kelleven.




Fig.(7): Strain and relaxation versus time of mechanically punched non-woven Fabrics.

A- NW made of virgin PES_s fibers, B- NW made of waste PES_s fibers.

جدول (٤) يوضح نتائج الارتخاء للاقمشة الفير منسوجة المختبرة .

| الناتج | نوع القماش | الانفعال على المرونة | الانفعال المرن | الانفعال اللدن | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| A(%) | | E_p (%) | E_e (%) | E_{he} (%) | |
| 21.7 | | 24.1 | 13.4 | 1.0 | A |
| 27.4 | | 31.0 | 5.8 | 0.7 | B |
| | اجهاد عالي المرونة | اجهاد المرن | اجهاد عالي المرونة | اجهاد المرن | |
| | E_p (N/cm ²) | E_e (N/cm ²) | E_{he} (N/cm ²) | E_{he} (N/cm ²) | |
| 1.09x10 ⁷ | 0.16x10 ³ | 0.29x10 ³ | 3.9x10 ³ | 4.9x10 ³ | A |
| 1.91x10 ⁷ | 0.11x10 ³ | 0.60x10 ³ | | | B |

قيم كل من E_p , E_e , E_{he} للقماش (A) أكبر من نظيره (B) والعكس يتضمن بمقارنة قيمة E_p لكلاهما والذى منه يتضح سهولة التشوه فى القماش الثانى أكثر من الاول .

وسيقارنة قيمة E للاقمشة المختبرة يمكن أن نجد ما يلى :

قيمة E_{he} للقماش (A) أقل منه للقماش (B) وهذا يشير الى أن القماش (A) سيكون أكثر طراوة من نظيره (B) وهذا يشير الى أن القماش B بالرغم من أنه من عوادم شعيرات البولى استر إلا أن خواصه ليست من السوء بحيث يتحمّل تجربة بالعكس نجد خواصه تترسّخ في صناعة الملابس وكطبقة وسليمة في صناعة السجاد والموكيت وغيرها .

$$\text{طبقاً لـ (Krem) فإن انفعال الارتخاء عند حمل ثابت يمكن وصفه بالمعادلة : } \quad (23)$$

$$U = A_1 e^{-t/\tau_1} + A_2 e^{-t/\tau_2} + \dots + A_n e^{-t/\tau_n} \quad \dots \dots \dots$$

حيث n تشير إلى عدد العناصر A_1, A_2, \dots, A_n ثابت A
والمعادلة (23) يمكن إعادة كتابتها لعنصر واحد هكذا

$$U = A e^{-t/\tau} \quad \dots \dots \dots \quad (24)$$

$$\log U = \log A - \log e^{t/\tau} \quad \dots \dots \dots \quad (25)$$

ونفرض أن كمية الاجهاد الواقع على القماش هي σ فان :

$$\sigma = F / S \quad \dots \dots \dots \quad (26)$$

حيث :
F - هي القوة المؤثرة على عينة القماش (kp)
S - هي مساحة مقطع العينة (cm^2)

وعموماً القول σ يمكن تمثيل الانفعال الكلي بموديل يتكون من جزء خاص بالانفعال المرن وجزء يتوقف على الزمن طبقاً للمعادلة :

$$\sigma = \frac{\sigma}{\epsilon_1} + \frac{\sigma}{\epsilon_2} \quad \dots \dots \dots \quad (27)$$

حيث :
 U = الانفعال الكلي
 σ = الاجهاد

ϵ_1 = معامل المرونة العالية

t = زمن انفعال العينة

τ = زمن الارتخاء

ϵ_2 = معامل المرونة

وطبقاً لموديل كلفن - نوجاً نجد أن :

$$\tau = \frac{\epsilon_2}{\sigma} \quad \dots \dots \dots \quad (28)$$

وهذا الموديل يمكن تحقيقه باستخدام خواص الارتخاء .

المعادلة (27) يمكن إعادة كتابتها هكذا :-

$$\sigma = E_y + A(1 - e^{-t/\tau}) \quad \dots \dots \dots (29)$$

حيث:

$$E_y = \text{قيمة الانفعال المرن}$$

$$A = \text{ثابت}$$

شكل (8) يوضح رسمياً تخطيطياً للموديل المقترن بواسطة τ (Krema)




Fig.(8): The suggested mechanical model for needle punched nonwoven fabrics.

الخاتمة:


- ١- الخواص الميكانيكية للاقمشة الغير منسوجة في صورة اجهاد وانفعال فقط ثبت أنها غير كافية لوصف السلوك الاحتكاري لهذه الاقمشة ولا تكتمل هذه الخواص الا بدراسة خواص الارتخاء.
- ٢- العلاقة بين الاجهاد ، الانفعال ، الزمن للاقمشة الغير منسوجة - اقترح لتشيلها موديل رياضي قسم الانفعال الحادث في الاقمشة الى ثلاثة اقسام طبقاً للمعادلة التالية: $(\sigma_{he} + \sigma_y + \sigma_u) = \sigma$.
- ٣- قواعد تحويل الموديل (الميكانيكي) الى آخر (كهربى مكافى).
- ٤- العلاقة بين الاجهاد والانفعال والزمن للاقمشة الغير منسوجة ميكانيكياً أمكن وصفها باستخدام موديل ميكانيكي معادله طبقاً للمعادلة $(\sigma = \frac{\sigma}{E_1} + \frac{\sigma}{E_2} (1 - e^{-t/\tau}))$.
- ٥- ثبت أن الخواص الميكانيكية للاقمشة الغير منسوجة المختبرة قد اضفت بصورة أفضل باستخدام الموديل الميكانيكي المقترن ، لذا فتح أفضل استخدام للموديل المقترن في هذا البحث.

REFERENCES:


1. Melia, M.J. et al.: "Systems thinking and operation research", National Operation Research Conf., Zag. University, Vol. II, p. 1, 1988.
2. Hladík, V.: Textilní Vlákna, SNTL, Praha, S. 47 - 60, 1970.
3. Krčma, R.: "Struktura NT", Doktorská disertační práce, VŠST, Liberec, ČSSR, 1977.
4. Tichomirov, V.B. et al.: Mechaničeskaja model i relaksacionnye svojstva netkanych kleen-ych materialov. Nauka i issledovanija v tekstilnoj pro syšlennosti XII S. 91-104, 1972.
5. Krčma, R. et al.: Využití mechanických modelů při studiu pojených textilií z dvousložkových vláken a ze spletí. Textil, ČSSR, 1973.
6. Č S N 800815 Zkousení pevnostia tažnosti.
7. Košková, B.: Zatežovac Křivka mechanického namáhání textilního vlákna, Sborník, V S S T, Liberec, ČSSR, S. 287, 1981.
8. Booth, J.E.: Principles of textile testing, National Trade Press, London, P. 362, 1961.

APP INDEX

m Maxwell's Model



Glewin-Pogg's Model



Syvertsen's Model

